

広告用

## 試験報告書

依頼者 (株)伊勢藍 JAPAN 殿  
品名 生地  
試験項目 酢酸ガスの除去性能評価ほか

2022年12月16日付で当所に提出  
された試料の試験結果は下記のとおりです。

**カケン**

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目5番5号

一般財団法人 **カケンテストセンター**

東海事業所



2022年12月19日

記

### 1) 酢酸ガスの除去性能評価試験

試料	測定結果 (ppm)		減少率 (%)
	初発濃度	2時間後	
原布	30	≤0.5	≥98
ブランク (空試験)	30	23	-

### 2) イソ吉草酸ガスの除去性能評価試験 (2時間後)

試料	減少率 (%)
原布	96

試験方法：SEKマーク繊維製品認証基準で定める方法 ((一社) 繊維評価技術協議会)  
＜使用バッグの種類＞スマートバッグ PA (ジーエルサイエンス社製)

上記試験結果は、当事業所 一宮ラボ  
発行証No.TK-22-015966 (2022年12月14日付) の報告書より転記。

提示 試 料

省  
略

以上